



## Richtrezeptur *guide formulation*

008

### Buntsteinputz *coloured plaster*

Bindemittel für COLORITQUARZ bis 2 mm auf Basis Reinacrylatdispersion:  
*Binder for COLORITQUARTZ  $\leq 2$  mm based on an acrylic dispersion*

	Gew.-Teile	Komponente	Hersteller
	<i>parts p. weigh</i>	<i>name</i>	<i>producer</i>
1)	296,0	Wasser <i>water</i>	
2)	5,0	Walocel MT 30 000PV (fest <i>solid</i> )	Wolff Cellulosics
3)	29,0	Butyldiglycolacetat	
4)	3,0	Parmetol DF 12	Schülke & Mayr
5)	644,0	Plextol D 540	Polymer Latex
6)	1,3	Agitan 281	Münzing Chemie
7)	20,0	Durcal 40	Omya
8)	1,7	NH <sub>3</sub> Ammoniak konz.	

Bindemittelbedarf: ca. 10 bis 15 Gew-%  
*10-15 % (m/m) binder + 90-85 % (m/m) COLORITQUARTZ*

Diese Information wurden nach bestem Wissen ermittelt und dargestellt.  
Wir bitten jedoch um Verständnis, daß wir keine Haftung für die Ergebnisse im Einzelfall und für die Eignung und Vollständigkeit unserer Empfehlungen übernehmen und nicht dafür einstehen können, daß keine Schutzrechte Dritter beeinträchtigt werden.  
Bei Versuchsprodukten können wir eine spätere Produktionsaufnahme nicht gewährleisten.  
Zur weiteren Diskussion stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.